



THÔNG TIN SẢN PHẨM

BABIT B83

TIÊU CHUẨN BABBITT GOST 1324-74 583



THÀNH PHẦN HÓA HỌC

Tên thương mại B83
Tiêu chuẩn sản xuất Gost 1324-74 583
Phân loại khác Babbit nền thiếc

		Min	Max
Sn	Thiếc	Còn lại	
Sb	Antimon	10	12
Cu	Đồng	2.5	3.5
Pb	Chì		>0.35
Fe*	Sắt		>0.1
As*	Arsenic		>0.05
Bi*	Bismuth		>0.05
Zn*	Kẽm		>0.01
Al*	Nhôm		>0.01
Cd*	Cadmium		>0.01
Ni*	Niken		>0.01

*Được coi là tạp chất có trong hợp kim

ĐÓNG GÓI

Sản phẩm được đúc thành bản hình tháp
cụt kích thước:

Đáy lớn	331x220 mm
Đáy bé	310x200 mm
Chiều cao	31 mm
Tổng khối lượng	12 kg

CHỨNG CHỈ

- Chất lượng đã được kiểm định bởi TT3.
- Quy trình sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn đã được thông qua và giám sát chặt chẽ.
- Đã được sử dụng trong nhiều hệ thống gối đỡ máy phát điện, máy nghiền...

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tỉ trọng	7.38
Độ cứng Brinell HB (20°C)	27 - 30
Yield streng in compression kfg/mm ²	8 - 8.5
Compressive strength kfg/mm ²	11 - 12
Nhiệt độ bắt đầu chảy, °C	240
Nhiệt độ nóng chảy, °C	370
Nhiệt độ rót, °C	440 - 460
Điều kiện làm việc, °C	70 - 75

Vui lòng liên hệ trực tiếp bằng email hoặc 0974.793.123 nếu bạn là khách hàng công ty hoặc là bán hàng để yêu cầu báo giá. Email : le_trong_man@yahoo.com.vn

Công ty TNHH MTV Babít

60/1 ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Đt: 0974.793.123 email: le_trong_man@yahoo.com